Laca Protetora GT – Pronto para Uso

Verniz de imersão – Base solvente

1. Descrição:

Laca Protetora GT P/Uso é um verniz pronto para uso, incolor que proporciona em peças metálicas camadas altamente protetivas e decorativas. A película do verniz **Laca Protetora GT P/Uso** possui boa resistência ao atrito e a corrosão, para os mesmos filmes de baixa espessura.

Laca Protetora GT P/Uso poderá ser aplicado via spray, pincel ou por imersão. O verniz proporciona uma alta rentabilidade durante sua aplicação (camada seca de 20 mícrons = 10 - 15 m^2/kg). A dureza lápis da camada de verniz **Laca Protetora GT P/Uso** é aproximadamente 5 H.

2. Condições Operacionais:

Laca Protetora GT P/Uso	Pronto para Uso
Tempo de Cura:	
No ar	3 horas (20 ^oC com umidade relativa do ar de 65-75 %)
Na estufa (*)	120 ^oC em 30 minutos.

(*) Durante a utilização da estufa para a secagem da Laca **Protetora GT P/Uso** é necessária uma pré-cura ao ar de 10 minutos para uma pré-evaporação do **Solvente**.

3. Sequência de Trabalho - Pré-Tratamento:

As peças a serem envernizadas com **Laca Protetora GT P/Uso** deverão estar completamente limpas e secas, isentas de gorduras, graxas, ferrugem e poeira. O tratamento a ser realizado com **Laca Protetora GT P/Uso** deverá ser feita em lugares isento de poeiras e umidade. O controle do sistema de desumidificador da rede de ar, em caso de aplicação com revólver, necessitará de um separador de óleo e de água, de excelente performance.

4. Especificação do Produto

Produto ..... Laca Protetora GT P/Uso
Aspecto..... Líquido viscoso incolor a amarelado
Densidade 25 ^oC ... 0,8800 g/cm^3 (mínimo)
pH a 25^oC..... Não aplicável

5. Informações de Segurança:

O ideal para a estocagem da **Laca Protetora GT P/Uso** é de um ambiente frio (não acima de 20 ^{o}C). Após aberta a embalagem e seu posterior fechamento da tampa, agitar levemente a embalagem para que internamente o verniz forme uma camada interna na tampa e evite assim a entrada do ar. **Laca Protetora GT P/Uso** tem ponto de Fulgor abaixo de 21 ^{o}C. É inflamável.

Laca Protetora GT P/Uso, contém compostos orgânicos e é um produto inflamável. Recomendável tomar as devidas precauções com a utilização dos EPI's adequados como óculos, luvas, botas de borracha, máscara e vestimentas adequadas.

A **Galtron Química** recomenda que a empresa / operador leiam as Fichas de Segurança para cuidados apropriados de saúde e segurança prévios ao uso.

As Ficha de Seguranças (FDS) estão disponíveis pela **Galtron Química.**

6. Tratamento dos Efluentes:

É recomendado que o tratamento de água e efluentes esteja em conformidade com os requerimentos das autoridades locais. Para isto, antes de aplicar qualquer recomendação ou sugestão da **Galtron Química para** tratamento de efluentes, deve-se verificar Legislação Vigente local para o descarte da solução.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-How do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.

Identificação:	Elaborado:	Aprovado:	Data:	Revisão:
BAC03A	AD	CS	03.12.01	00 - Inicial
			26.04.24	01- Atualização Tecnica - AD

Galtron Química Indústria e Comércio Ltda
Cnpj: 01.437.603/0001-18
Insc. Estadual: 244.591.140-110

(19) 3765-9100
galtron@galtron.com.br
www.galtron.com.br

Rua Barra do Turvo, 56
Parque São Paulo
13052-474 - Campinas - SP